

MATERIÁLOVÝ LIST

## VLNA

<u>VLNA</u>	<u>Cerafiber</u> <b>1260</b>	<u>Cerafiber</u> <b>1430</b>	<u>Fiberfrax</u> <b>1260</b>	<u>Fiberfrax</u> <b>1430</b>	<u>Alsitra</u> <b>1260</b>	<u>Alsitra</u> <b>1400</b>
<b>Typické chemické zloženie (hm. %)</b>						
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	44	34,9	44	28-32	48	52
SiO <sub>2</sub>	56	50	56	52-56	52	48
ZrO <sub>2</sub>	--	15,2	--	14-18	--	--
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>						
Farba	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
Klasifikačná teplota (°C)	1260	1430	1260	1430	1260	1400
Teplota trvalého použitia (°C)	1150	1330	1150	1330	1150	1250

BALENIE						
VLNA	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	CERAFIBER	FIBERFRAX	ALSITRA	Merná jednotka
NELUBRIKOVANÁ	Voľná	Nad 100	20	20	20	kg
	Cupovaná	15 až 25	20	20	20	kg
	Krátená	5 až 10	20	20	20	kg

Vlna sa dodáva lisovaná v Pe vreciach s potlačou po 20 kg.